

THERMOFLOC

Onderdakfolie

Technische gegevens

Beschem / dekvlies	Drie lagen polypropyleenfolie
Scheurvast - lengte - dwars	335 N / 5 cm 220 N / 5 cm
Rek bij breuk - lengte - dwars -	60 % 80 % -
Scheurvast rond nagels - lengte - dwars	240 N / 5 cm 275 N / 5 cm
Oppervlakte gewicht	166 g / m ²
SD waarde	0,05 m
Brandklasse	E
Érosie	+/- 3 Mois



Dimension:

Artikel.	breedte	Lengste	oppervlak	gewicht	verpakking
5271	150 cm	50 lm	75 m ²	12,45 kg	Rollen (24 Rollen / Pallet)

Toepassingsgebied:

Een dampopen onderdakfolie die de constructie beschermt tegen stortregen en voorkomt binnendringen van vocht in de dak- en muur constructie. De THERMOFLOC folie is UV bestendig, bijzonder scheurvast en in hoge mate diffusieopen

Verwerking:

De dampopen folie wordt op het dak buiten onder de pannen overlappend aangebracht, zodat de onderliggende dakconstructie optimaal beschermd tegen weer en wind. Tengels worden door de dampopen folie heen op het dakbeschoot gespijkerd of geniet, zodat de folie meteen vast zit

Volgens ÖNORM B4119 dient dakbedekking te geschieden binnen twee maanden.

